

FICHA TÉCNICA

MARCA: **ACRYLATEX® EXCELLENCE Mate**
PRODUCTO: Pintura Acrílica Antibacterial 99% Hidrofugante
CÓDIGO-SERIE: AEM-100



DESCRIPCIÓN

Pintura Acrílica Maximizada Best Cover de alto desempeño, con alta resistencia a la intemperie, 100% lavable, bajo salpique.

Producto 99% Antibacterial, antihongos, antialgas.

- Ecológica libre de plomo, cromo, y mercurio.

- Protege tu salud y el ambiente.

- Excepcional belleza y durabilidad.

- Alto cubrimiento y rendimiento.

- Alta resistencia al restregado.

- Resistente al exterior (luz, lluvia y cambios climáticos).

- Disponible en preparaciones al instante COLORSYSTEM, con máquinas dosificadoras de nuestros tintes: Axx, B, C, D, E, F, I, Kx, L, R, T, V.

Sello de Calidad: Tipo 1. Norma NTE INEN 1544.



USOS

Acrylatex Excellence, para decorar y proteger paredes, muros y mampostería en general, madera, fibrocemento y metales imprimados con Baroxinc.

Ideal para obra nueva o mantenimiento de residencias, oficinas, centros comerciales e institucionales, áreas industriales y demás edificaciones en interiores y exteriores.

ESPECIFICACIONES

Colores: Blanco, Blanco hueso, y 3 bases tintométricas: EW, DC, UD.
Método de aplicación: Brocha, rodillo o airless.
Rendimiento: 9 m²/litro a 1,50 mils de espesor seco
Brillo: Mate.
Secamiento a 20°C: Al tacto 1 hora. Repinte 3-4 horas.
Presentación: 1/4 galón, galón, caneca.

APLICACIÓN

Antes de usar la pintura, homogenizar bien con espátula limpia; luego diluir con agua en las siguientes proporciones, según el equipo de aplicación:

Brocha	4 partes de pintura	1 parte de agua
Rodillo	4 partes de pintura	1 parte de agua
Airless	8 partes de pintura	1 parte de agua

Número de manos: 2 a 3 (depende de la superficie).

Lavado de equipo y aseo: Agua y jabón.

Aplicar a temperatura ambiente entre 10 a 43°C; y del sustrato 5°C mínimo sobre el punto de rocío.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Asegúrese que la superficie esté seca, libre de grasa, aceite, humedad, polvo, moho y otros contaminantes.

Superficies de concreto nuevo, mínimo 30 días de curado.

En trabajos de repinte elimine la pintura en mal estado y lije.

-Para acondicionar, utilice nuestros productos:

250S Lavador ácido concentrado, para eliminar hongos y moho.

BAH-100 Barrera Antihumedad (kit), para sellar la humedad.

BDH-100 Bloqueador de humedad, antiflorescencia.

FBI-7A1 Fijafort Carboxílico Bidimensional. Fijador Innova "AS"

CEF-690 Emulsión Fijadora Acrílica Estirenada. Imprimante.

MEL-00AS Masilla Elastomérica para resanar fisuras y grietas.

EAE-00AS Estuco Acrílico Elastomérico para alisar mampostería

FSA-Z100 Sellador 100% acrílico. Multipropósito.

FPA-100 Primer 100% acrílico. Imprimante Altos Sólidos.

SUPERLASTIC. Membrana para impermeabilizar lozas, bordes de ventanas y muros expuestos a la lluvia.

En superficies agrietadas. Abrir las grietas o fisuras con una espátula hasta fondo saneado, eliminar el polvo con cepillo o aire a presión, aplicar Fijafort Innova 7A1 o Emulsión Fijadora CEF-690 y resanar con Masilla Elastomérica MEL-00.

CERTIFICACIONES / NORMAS INTERNACIONALES

- Pinturas América S.A., es empresa certificada con las normas internacionales ISO y WORLDCOB.

- Pinturas América S.A., fabrica sus productos cumpliendo los procesos establecidos en su Sistema Integrado de Gestión SIG:

ISO 9001 Gestión de la calidad.

ISO 14001 Gestión ambiental.

ISO 45001 Gestión de Seguridad y salud ocupacional.

RSE Responsabilidad social empresarial.

PRECAUCIONES

Mantener los envases bien cerrados.

Almacenar en lugar fresco y seco. Producto no inflamable.

En caso de contacto con los ojos y la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua limpia.

Si ingirió por error, no induzca al vómito.

En caso necesario, solicite atención médica inmediata.

Cuide el ambiente, no arroje residuos a la alcantarilla o al suelo.

Mantenga fuera del alcance de los niños.



Technical Data Sheet / TDS-2025-AEM100GTW3