



Pasión por la Calidad



Empresa Certificada con Sistemas Integrados de Gestión

Responsabilidad Social Empresarial

Condecoración al "Mérito Comercial"

Premio a la Excelencia Empresarial - the BIZZ Awards

METALMECANICA



TDS - TECHNICAL DATA SHEET

MARCA:

AIRLUX® Premium

PRODUCTO:

Esmalte Alquídic Sintético Brillante

CODIGO-SERIE:

400AS



DESCRIPCIÓN

Esmalte de excelente desempeño, fabricado con resina alquídica media de soya refinado y pigmentos de alta calidad, para brindar extraordinaria adherencia, flexibilidad, color estable, y resistencia al exterior y agentes atmosféricos.
- Libre de plomo, cromo, y metales pesados.
- Protege tu salud y el ambiente.
- Alto cubrimiento y rendimiento.
- Excepcional protección, belleza y durabilidad.
- Disponible en preparaciones al instante COLORSYSTEM, Cumple norma NTE INEN 2094. Esmaltes alquídicos sintéticos de secado al aire. Tipo 1. Esmalte brillante para interiores o exteriores. Sello de Calidad: Tipo 1. Norma NTE INEN 2094.

USOS

Ideal para obra nueva o mantenimiento. Exterior e Interior: Estructuras industriales y cubiertas en general. Puentes, torres, antenas. Maquinaria industrial y agrícola. Puertas, ventanas, rejas, pupitres, muebles, cocinas, baños. Madera, mampostería, fibrocemento, hormigón, etc.

ESPECIFICACIONES

Colores: Blanco, Safety Colors, y 4 bases tintométricas: P, T, D, A.
Método de aplicación: Soplete, brocha o rodillo.
Rendimiento: 9-11 m²/litro/1,5 mils (depende del color).
Acabado: Secamiento a 20°C:
Brillante Al tacto 1 hora Repinte 4-6 horas
Mate Al tacto 30 minutos Repinte 3-4 horas
Presentación: Litro, galón, caneca, tambor (pedido)
Estabilidad: 24 meses

APLICACIÓN

Antes de usar la pintura, homogenizar bien con espátula limpia; luego diluir con 100S Thinner Laca YALRON en las siguientes proporciones según equipo de aplicación:

Table with application ratios for Baroxinc ESMALTE ALQUIDICO in plan and metallic colors.

Número de manos: 2 a 3 (depende de la superficie).
Lavado de equipo y aseo: Thinner laca YALRON 100S.
Aplicar a temperatura ambiente entre 7 a 30°C; y del sustrato 5°C mínimo sobre el punto de rocío.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Asegúrese que la superficie esté seca, libre de grasa, aceite, humedad, polvo, moho y otros contaminantes.
-En trabajos de repinte elimine la pintura en mal estado y lije.
-Para acondicionar, utilice nuestros productos:
PARA METAL FERROSO:
150S Desoxidante Fosfatizante, elimina óxidos y genera anclaje.
122S Desengrasante Surf-Cleaner, elimina contaminantes.
OX-700M Oxifer ANTICORROSIVO Convertidor Fosfato de Zinc.
PARA GALVANIZADO, ZINC, ALUMINIO, COBRE:
122S Desengrasante Surf-Cleaner, elimina contaminantes.
PU-700 Bondarplus PRIMER UNIVERSAL Adherente
PARA CONCRETO / HORMIGON:
Mínimo 30 días de curado; luego neutralice la alcalinidad con 250S Lavador Acido Concentrado.
Para evitar la saponificación, selle el concreto y paredes, con SA-00HSF Sellador y Fondo 100% acrílico altos sólidos
PARA MADERA:
FN-00 FONDO AMERICALAC Sellador Aparejo lijable.

CERTIFICACIONES / NORMAS INTERNACIONALES

- Pinturas América S.A., es empresa certificada con las normas internacionales: ISO y WORLD COB.
- Pinturas América S.A., fabrica sus productos cumpliendo los procesos establecidos en su Sistema Integrado de Gestión SIG:
ISO 9001 Gestión de la calidad.
ISO 14001 Gestión ambiental.
ISO 45001 Gestión de Seguridad y salud ocupacional.
RSE Responsabilidad social empresarial.

PRECAUCIONES

Mantener los envases bien cerrados.
Almacenar en lugar fresco y seco. Producto inflamable.
Use equipo de protección respiratoria, no inhalar los vapores; en lugares cerrados proporcione buena ventilación.
En caso de contacto con los ojos y la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua limpia.
Si ingirió por error, no induzca al vómito.
En caso necesario, solicite atención médica inmediata.
Cuide el ambiente, no arroje residuos a la alcantarilla o al suelo.
Perfore los envases vacíos y reciclelos.
Mantenga fuera del alcance de los niños.



Technical Data Sheet / IT JLMM-2026-400ASGTW2