


FICHA TÉCNICA

MARCA: **BONDARplus® BATEPIEDRA**
PRODUCTO: Recubrimiento Anti-gravilla 100% Acrílico
CÓDIGO-SERIE: BP - 110



DESCRIPCIÓN

Recubrimiento Impermeabilizante 100% Acrílico reforzado con inhibidores de corrosión y aditivos biodegradables.

- Impermeabilizante a la penetración del agua.
- Excelente flexibilidad, adherencia y textura decorativa.
- Muy buena resistencia al impacto y a la gravilla.
- Magnífica recuperación contra cambios térmicos de calor y frío; así como a la expansión y contracción.
- Cualidades antisonora y antivibrante.

USOS

Productos de alto desempeño para impermeabilizar y proteger:

- Chasises, baldes, tanques de combustible.
- Interiores de puertas, baúl, capot, faldones, parabarro.
- Compactos y el piso de todo tipo automotor.
- Techos con efecto antiacústico en capa gruesa.
- Exteriores de lozas transitables: hormigón, ladrillo, mortero fibrocemento, paredes y mampostería en general.
- Ascensores y superficies de zinc, galvanizado, madera, etc.

ESPECIFICACIONES

Color: Negro
Brillo: Mate y Brillante
Componentes: 1
Secamiento: Al tacto: 10 minutos
Final: 24 - 48 horas
Rendimiento teórico: 70 - 72 m²/galón/1 mils (25,4 micras)
14 - 15 m²/galón a 125 micras (5 mils)
Espesor recomendado: 4 - 8 mils (101.6 - 203.2 micras)
Presentación: Litro, galón, caneca
Estabilidad: 24 meses

APLICACIÓN

Antes de usar la pintura, homogenizar bien con espátula limpia.

Dilución: 5% con agua
(depende del equipo de aplicación)
Método de aplicación: Brocha, rodillo, soplete, pistola.
Presión de aire: Airless:
40 - 60 PSI (a una distancia 20-30 cm).
Pistola de calafateo: 20 - 25 PSI
Número de manos: 2, con intervalo de secado de 4 horas entre cada mano.
Lavado de equipo y aseo: Agua

Aplicar a temperatura ambiente entre 7 a 30°C; y del sustrato 3°C mínimo sobre el punto de rocío.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Asegúrese que la superficie esté seca, libre de grasa, aceite, humedad, polvo, moho y otros contaminantes.

- Para acondicionar, utilice nuestros productos:

PARA METAL FERROSO:

150S Desoxidante Fosfatizante, elimina óxidos y genera anclaje.

122S Desengrasante Organic-Cleaner, elimina contaminantes.

PARA GALVANIZADO, ZINC, ALUMINIO, COBRE:

123S Desengrasante Surf-Cleaner, elimina contaminantes.

- Para imprimir y garantizar optima adherencia del sistema, aplique una mano muy fina (8 a 12 micras) de **625S** AUTOPRIMEWASH, o **WP618S** WASHPRIMER, o **PU-700**, son los Promotores de adherencia

- Para protección Anticorrosiva, utilice **900-M** BAROXINC, o **FF97000** FLEETFOSFAPOX Primer Epóxico Universal (todo sustrato).

- Para fondear utilice **FN-15** FONDO NITROCELULÓSICO, fondo aparejo surfacer lijable para repinte automotriz.

EN TRABAJOS DE REPINTE:

Las superficies con pinturas deterioradas, eliminarlas con lijas, grata metálica, cepillo de alambre, disolventes o con **170S** Removedor Potente Remoción / Elimina toda la pintura.

Las superficies con pinturas en buenas condiciones, lijar suavemente en seco hasta eliminar el brillo y/o tizado por la exposición y el desgaste.

CERTIFICACIONES / NORMAS INTERNACIONALES

- Pinturas América S.A., es empresa certificada con las normas internacionales: ISO y WORLD COB.

- Pinturas América S.A., fabrica sus productos cumpliendo los procesos establecidos en su Sistema Integrado de Gestión SIG:

ISO 9001 Gestión de la calidad.

ISO 14001 Gestión ambiental.

ISO 45001 Gestión de Seguridad y salud ocupacional.

RSE Responsabilidad social empresarial.

PRECAUCIONES

Mantener los envases bien cerrados.

Almacenar en lugar fresco y seco. Producto no inflamable.

En caso de contacto con los ojos y la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua limpia.

Si ingirió por error, no induzca al vómito.

En caso necesario, solicite atención médica inmediata.

Cuide el ambiente, no arroje residuos a la alcantarilla o al suelo.

Perfore los envases vacíos y recícelos.

Para mayor información consulte el MSDS (Hoja de seguridad)

Mantenga fuera del alcance de los niños.



Technical Data Sheet / TDS-2025-BP100GTW3